



# INFORMACIÓN TÉCNICA

**DIVISIÓN: PAREDES Y FACHADAS.**

**010019/0914**

---

## **GARDEWALL EXACRYL ELASTIC.**

---

---

### **DESCRIPCIÓN.**

Pintura acrílica para fachadas con especiales características de cohesión y elasticidad que permiten al film seguir los movimientos del muro sin originar rotura de la película, protegiendo de este modo contra la entrada de agua y humedades.

- Excelente resistencia a la intemperie.
- Gran elasticidad, resistencia a la fisuración.
- Excelente blancura y opacidad.
- Acabado uniforme de suave brillo sedoso.
- Reticulable por la acción de la luz.
- Impermeable al agua.

---

### **USOS Y COMPOSICIÓN.**

---

- Para fachadas nuevas y restauración de las mismas impermeabilizando contra el agua.

LIGANTE: Copolímeros acrílicos reticulables.

PIGMENTOS Y EXTENDEDORES: Pigmentos, bióxido de titanio y extenders altamente resistentes.

ADITIVOS: Materiales auxiliares exentos de COV's.

DILUYENTE: Agua.

---

### **ESPECIFICACIONES PRODUCTO.**

---

VISCOSIDAD:	50 - 70 poises.
DENSIDAD (ISO 2811):	1470-1500 gr/l.
PH:	8,5 - 9
SECADO (según soporte, Tª ambiente y H.R) AL TACTO:	2 - 3 horas.
REPINTADO:	24 horas.
RENDIMIENTO (según soporte):	3 - 4 m <sup>2</sup> /kg.
% SÓLIDOS EN PESO:	58 ± 1 %
% SÓLIDOS EN VOLUMEN:	42 ± 1 %

**GARDEX S.A.**



# **INFORMACIÓN TÉCNICA**

---

## **INDICACIONES PARA APLICACIÓN.**

---

- Reparar adecuadamente las fisuras que puedan existir en el muro según su amplitud.
- Superficies nuevas: Aplicar dos manos de GARDEWALL EXACRYL ELASTIC.
- Superficies viejas ya pintadas: eliminar el polvo y restos de pinturas mal adheridas. Aplicar una mano previa del fijador GARDEWALL FIX WATER BASE o GARDEWALL SOLVENT WHITE PRIMER. Acabar con dos manos de GARDEWALL EXACRYL.
- Para revestimientos coloreados, tanto en superficies nuevas como viejas, recomendamos la aplicación previa del GARDEWALL SOLVENT WHITE PRIMER, a fin de obtener un acabado totalmente uniforme.
- Terminar con dos capas de EXACRYL ELASTIC con un rendimiento recomendado de 3 m<sup>2</sup>/Kg.

---

## **ALMACENAJE Y TIPO DE ENVASE.**

---

- La estabilidad en almacén del bote cerrado y a temperatura ambiente de 20°C es de 12 meses.
- No exponer los envases a temperaturas inferiores a 5°C o superiores a 50°C.
- Envases de 14L.

---

## **RECOMENDACIONES.**

---

- Agitar hasta conseguir una buena homogeneización del producto.
- No aplicar a temperaturas inferiores a 5°C ni superiores a 40°C.
- Producto no inflamable.
- Si se aplica a pistola es recomendable utilizar mascarilla.
- Utilizar los elementos de protección individual recomendados en la Ficha de Seguridad del Producto.

**GARDEX S.A.**