



INFORMACIÓN TÉCNICA

DIVISIÓN: METAL.

020021/090914

GARDEPRIMER UNIVERSAL WHITE.

DESCRIPCIÓN.

Recubrimiento polimérico base disolvente de uso doméstico e industrial para la protección de superficies de difícil adherencia con imprimaciones convencionales, como el aluminio, galvanizado, plástico...

USOS Y COMPOSICIÓN.

Aplicación en interiores y exteriores para repintado posterior con el esmalte sintético GARDECOAT SYNTAIR. Este producto es aplicable, con una adecuada preparación de la superficie, además de sobre hierro y acero, sobre aluminio, plástico, galvanizado...

LIGANTE: polímero acrílico.

PIGMENTOS Y EXTENDEDORES: pigmentos, bióxido de titanio y extenders apropiados para su aplicación.

ADITIVOS: los necesarios para su correcta brochabilidad y extensibilidad.

DILUYENTE: 10-15% de THINNER SYNTAIR.

ESPECIFICACIONES PRODUCTO.

VISCOSIDAD:	20 -30 Poises.
DENSIDAD (ISO 2811):	1340 - 1450 gr/.l
FINURA (ISO 1524):	≤ 40 μ
EXTENSION SOBRE:	CARTULINA
ESPEJOR HUMEDO EXTENSIÓN:	100 μ
COLOR EXTENSION:	SI.
SECADO (según soporte y Tª ambiente) AL TACTO:	1 - 2 horas.
REPINTADO:	24 horas.
RENDIMIENTO: (dependiendo de la rugosidad del soporte):	7 - 8 m ² /litro.
% SÓLIDOS EN PESO:	65 ± 1%
% SÓLIDOS EN VOLUMEN:	45 ± 1%

GARDEX S.A.



INFORMACIÓN TÉCNICA

CONTENIDO EN COVS:

444,11 gr/l.

INDICACIONES PARA APLICACIÓN.

- Las superficies a aplicar deben de estar perfectamente limpias y secas.

APLICACIÓN CON BROCHA:

- . Aplicar una primera capa diluida al 10% con THINNER SYNTAIR.
- . Dejar secar entre 1 y 2 horas.
- . Aplicar una segunda mano del GARDERIMER SYNTAIR sin diluir.

APLICACIÓN CON PISTOLA:

- . Aplicar una primera capa diluida al 15% con THINNER SYNTAIR.
- . Dejar secar entre 1 y 2 horas.
- . Aplicar una segunda mano en las mismas condiciones que la primera, diluyendo al 15%.

ALMACENAJE Y TIPO DE ENVASE.

- La estabilidad en almacén del bote cerrado y a temperatura ambiente de 20°C es de 12 meses.
- No exponer los envases a temperaturas inferiores a 5°C o superiores a 50°C.
- Envases de 0.750L, 4L y 20L.

RECOMENDACIONES.

- Agitar hasta conseguir una buena homogeneización del producto.
- No aplicar a temperaturas inferiores a 5°C ni superiores a 40°C.
- Si se aplica a pistola utilizar mascarilla.
- Utilizar los elementos de protección individual recomendados en la Ficha de Seguridad del Producto.

GARDEX S.A.